

FILM REF MAT DEPOLI

FILM DEPOLI SABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Energie totale rejetée (chaleur)	18%
Rejet rayons ultraviolets.....	99%
Transmission lumière visible	76%

RATIO ENERGIE SOLAIRE

Réflexion.....	10%
Absorption.....	17%
Transmission	73%
Réduction de l'éblouissement	20%

- *Film polycarbonate incolore qualité intérieure.*
- *Epaisseur 90 µ*
- *Pose intérieure*
- *Adhésif PS à pression sensitive*
- *Garantie du fabricant 5 ans contre le craquèlement
la démétallisation
le jaunissement*

Conseil d'application :

Simple vitrage clair : oui

Simple vitrage teinté : oui

Double vitrage clair « stapid int » : oui

Double vitrage teinté : oui

Double vitrage Low-E (gaz) : oui

Simple vitrage « stapid » clair : oui

Double vitrage clair : oui